


## Flowfast TR

Ein strapazierfähiger MMA-Kunstharz-Kellenbelag mit Colorquarz und transparenter Versiegelung.



- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Flowfast Grundierung, abgestreut mit Naturquarz
- 3 Flowfast Beschichtung
- 4 Flowfast Versiegelung



### Schnelle Verlegung:

Mit MMA-Systemen und ihrer schnellen Aushärtung, auch bei niedrigen Temperaturen, verkürzt sich die Bauzeit.



### Rutschhemmend:

Sehr gute Rutschhemmung unter trockenen und nassen Bedingungen.



### Strapazierfähig:

Hält mechanischen-, chemischen- und UV-Belastungen stand.



### Reinigungsfreundlich:


Fugenlose, hygienische Oberfläche, welche leicht zu reinigen ist.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	
Tolerant gegenüber anhaltenden Temperaturen bis zu 60°C	
VERSCHLEISSWIDERSTAND	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 μm)
HAFTZUGFESTIGKEIT	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2,0 MPa)
SCHLAGFESTIGKEIT	
EN ISO 6272-1	IR20 (20 Nm)
RUTSCHFESTIGKEIT*	
DIN EN 16165	R12 V8 (0,6-1,2 mm)

AUSHÄRTEZEIT*	20 °C
Begehbar	1 Std.
Voll belastbar	2-3 Std.

Diese Zahlen sind typische Eigenschaften, die unter Laborbedingungen erreicht wurden.

### Beispiele Colorquarzsande



Die gezeigten Farbdarstellungen können abweichen. Entsprechende Colorquarzsande können über die Fa. Dorfner GmbH bezogen werden. Weitere Farben sind möglich. Gerne sind wir bei der Zusammenstellung behilflich.

CE	13	
	EN 13813	EN1504-2

## Spezifikation

<b>System</b>	Flowfast TR
<b>Oberfläche</b>	Seidenmatt
<b>Schichtstärke</b>	4-5 mm

Vorbereitungsarbeiten und Anwendung gemäß den Technischen Datenblättern bzw. dem Verarbeiterhandbuch.

## In diesem System enthaltene Produkt

<b>Grundierung</b>	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup> Flowfast 101 Standard Primer oder Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer oder Flowfast 108 Damp Primer
<b>Einstreuung</b>	offen (bis zu 0,3 kg/m <sup>2</sup> ) Naturquarz 0,3-0,8 mm
<b>Beschichtung</b>	1 Gwt Flowfast 205 Standard Binder mit 3 Gwt Farbquarzsand 0,3-1,2 mm Gesamtverbrauch: 8,0 kg/m <sup>2</sup> (ca. 4,0 mm Rakelschicht) Bei Bedarf abstreuen z.B. mit Farbsand 0,6-1,2 mm
<b>Versiegelung</b>	0,70 kg/m <sup>2</sup> Flowfast 304 Standard Seal oder 0,45 kg/m <sup>2</sup> Flowfast 305 Standard Seal LV jeweils in 2 Schichten (siehe Prüfzeugnisse)

Die angegebenen Mengen an Harz und Quarzsand sind Durchschnittswerte. Der genaue Verbrauch hängt von den Untergrundbedingungen ab. Die Angaben beziehen sich auf eine Verarbeitung bei +20 °C.

Es ist zu beachten, dass die Menge des zuzugebenden Härters von der Anwendungstemperatur abhängt. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Datenblättern zu den Produkten.

## Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund aus Beton oder Estrich sollte mindestens 25 N/mm<sup>2</sup> betragen und frei von Schlämmen, Staub und anderen Verunreinigungen sein. Der Untergrund sollte einen Feuchtigkeitsgehalt von 4 % (CM-Methode) nicht überschreiten.

Flowfast 108 Damp Primer kann auch bei hohen Untergrundfeuchtigkeiten verwendet werden, wenn freie und offene Poren für eine Verkrallung zur Verfügung stehen (feucht nicht nass).

## Applikationsservice

Die Applikation sollte von einem gewerblichen Fachverarbeiter durchgeführt werden. Einzelheiten erhalten Sie bei unserem Kundendienstteam.

## Reinigung & Wartung

Regelmäßig mit einer ein- oder zweiköpfigen Scheuersaugmaschine in Verbindung mit einem mildalkalischen Reinigungsmittel reinigen.

## Umweltaspekte

Das fertige System ist als nicht gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft. Die lange Lebensdauer und die fugenlose Oberfläche reduzieren den Bedarf an Reparaturen und Wartung. Umwelt- und Gesundheitsaspekte werden während der Herstellung durch geschulte Flowcrete-Mitarbeiter kontrolliert.

\*Die Rutschhemmung eines Bodenbelages kann sich durch den Verarbeitungsprozess, eine unsachgemäße Pflege, längerfristige Abnutzung und/oder Oberflächenverunreinigungen verändern. Für weitere Details und Spezifikationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

\*\* Härtermengen für Temperaturen im Bereich von 0°C bis 30°C: Siehe Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern. Für Anwendungen unter 0°C wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

Für die Produkte der Tremco CPG Germany GmbH und seine Niederlassungen gilt eine Garantie in Bezug auf Material- und Herstellungsfehler. Alle Produkte werden gemäß unserer Standard-Geschäftsbedingungen verkauft. Diese können Sie unter [www.alteco-technik.de](http://www.alteco-technik.de) einsehen oder erhalten auf Anfrage gerne eine Kopie. Alle von der Marke Flowcrete unterbreiteten Vorschläge für Verarbeitungspraktiken oder Applikationsspezifikationen verstehen sich lediglich als mögliche Option und ersetzen nicht die professionelle Beratung für den Einzelfall. Die Marke Flowcrete empfiehlt dringend, jeweils vor der Entscheidung über den Einsatz des Systems, der Wahl der Applikationstechnik, dem Design etc. den Rat eines qualifizierten Beraters einzuholen, welcher u.a. über fundierte Kenntnisse in Bezug auf den jeweiligen Einsatzzweck verfügt. Alle Datenblätter wurden für die Produkte der Marke Flowcrete erstellt. Bitte konsultieren Sie unsere technische Abteilung für weitere Details und nähere Angaben.